



Maxepoxi - Rio Grande do Sul

Av. Telmo Silveira Dorneles, 644

94940.250 - Cachoeirinha / R

Fone -051 3471 4810

ANEIS MADEIRA X ARALDITE

Guia de Aplicação



01 de Agosto de 2018

Aneis Madeira x Araldite (Proporção de uso)

O Processo consiste em um apelo ecológico recuperando madeira e com a habilidade do artesão tornar resíduos de madeira em uma obra de arte.

Sistema translucido recomendado:

Componente A

ARALDITE GY 250 - 80 p.p.

ARALDITE DY E - 20cc p.p.

Antibolhas BYK® 066 - 0,4 p.p.

Componente B

Endurecedor MAR MX 530 B - 25 p.p.

Aradur 43 - 12,5 p.p.

Obs.: Ambos os componentes devem ser preparados previamente, evitando-se assim a formação de bolhas de mistura.

Componente A pode ser pigmentado com diversas cores de pigmentos e corantes disponíveis em nosso sortimento.

Componente B - proporção de mistura confortável. (2 x 1) .

Mistura final

Componente A - 100 p.p.

Componente B - 37 p.p.

Tempo de vida desta mistura depende da temperatura ambiente e dimensões da peça.
à 25 °C - pot life - 45 minutos (misturas de 50 g)

Tempo para usinagem -à 60 °C - 2,5 à 3,0 horas

Polimento final: Com pasta de polimento de pintura automotiva .

Pode ser utilizado varios subterfugios para anteparas, moldes: fita de polietileno, moldes de silicone, moldes termoplásticos, etc.

Obs.: p.p. Partes por peso

SÉRGIO MARCOS REPRESENTAÇÕES - ME

AV. Telmo Silveira Dorneles, 644

CEP: 94940-250

Cachoeirinha / RS

Fone: 051 3471 4810

Cel.: 051-99374 5893

E-mail: sergiomarcosrepresentacoes@gmail.com

Home Page: <http://www.pinseafins.com.br>

Importante

Todas as informações deste documento são baseadas em resultados obtidos através de conhecimentos práticos e testes, sendo supostamente considerados precisos, mas são fornecidos sem qualquer responsabilidade por perdas ou danos quando decorrentes de uso fora de nossos controles e/ou especificações de uso.

Os usuários sempre devem realizar testes em quantidade suficiente para determinar a adequação de uso do produto às suas aplicações desejadas. Nenhuma declaração deve ser incorporada em qualquer contrato, a não ser que esteja mútua e expressamente acordada por escrito. nem interpretada como recomendação ao uso de qualquer produto em conflito com qualquer patente.